

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

(11)

Veröffentlichungsnummer:

**0 379 161
A2**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21)

Anmeldenummer: 90100887.0

(51)

Int. Cl.⁵: C08G 73/04, A61K 31/785

(22)

Anmeldetag: 17.01.90

Patentansprüche für folgende Vertragsstaaten:
ES + GR

(30)

Priorität: 20.01.89 DE 3901527

(43)

Veröffentlichungstag der Anmeldung:
25.07.90 Patentblatt 90/30

(84)

Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE DK ES FR GB GR IT LI LU NL SE

(71)

Anmelder: HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT
Postfach 80 03 20
D-6230 Frankfurt am Main 80(DE)

(72)

Erfinder: Heltz, Walter, Prof. Dr.
Am Schmidtborn 5
D-3570 Kirchhain(DE)
Erfinder: Fischer, Thomas
Kasseler Strasse 75
D-3550 Marburg(DE)
Erfinder: Kerekjarto, Bela, Dr.
Weilbacher Wälder FA8
D-6238 Hofheim am Taunus(DE)

(54)

Alkylierte Polyethyleniminderivate, Verfahren zu ihrer Herstellung, ihre Verwendung als Arzneimittel sowie pharmazeutische Präparate.

(57)

Es werden neue unverzweigte und verzweigte alkylierte Polyethylenimine beschrieben, die aufgrund ihrer gallensäurebindenden Aktivität als Hypolipidämi-

ka verwendet werden können. Ferner werden ein Verfahren zur Herstellung der genannten Polyethylenimine und pharmazeutische Präparate beschrieben.

EP 0 379 161 A2

Alkylierte Polyethyleniminderivate, Verfahren zu ihrer Herstellung, ihre Verwendung als Arzneimittel sowie pharmazeutische Präparate

Die Erfindung betrifft alkylierte Polyethyleniminderivate, ein Verfahren zu ihrer Herstellung, pharmazeutische Zubereitungen auf Basis dieser Verbindungen sowie ihre Verwendung als Arzneimittel, insbesondere zur Senkung erhöhter Lipidspiegel.

Unlösliche, basische, vernetzte Polymere werden seit geraumer Zeit zur Bindung von Gallensäure verwendet und aufgrund dieser Eigenschaften therapeutisch genutzt. Als Therapieobjekt werden die chologene Diarrhoe (z.B. nach Ileumresektion) und erhöhter Cholesterin-Blutspiegel kausal behandelt. Im letzteren Fall handelt es sich um den Eingriff in den enterohepatischen Kreislauf, wobei anstelle des aus dem Kreislauf genommenen Gallensäureanteils die entsprechende Neusynthese aus Cholesterin in der Leber provoziert wird. Zur Deckung des Cholesterinbedarfs in der Leber wird auf das zirkulierende LDL (Low Density Lipoprotein)-Cholesterin zurückgegriffen, wobei die hepatischen LDL-Rezeptoren in vermehrter Anzahl zur Wirkung kommen. Die so erfolgte Beschleunigung des LDL-Katabolismus wirkt sich durch die Herabsetzung des atherogenen Cholesterinanteils im Blut aus.

Die als Arzneimittel in der Verwendung befindlichen Ionenaustauscher besitzen als aktive Gruppen entweder quartäre Ammoniumgruppen (wie Colestyramin) oder sekundäre bzw. tertiäre Amingruppen (wie Colestipol). Die Tagesdosis an Colestyramin beträgt zweckmäßigerweise 12 - 24 g, als Tageshöchstdosis werden 32 g empfohlen. 15 - 30 g ist die empfohlene tägliche Colestipol-Dosis. Geschmack, Geruch und hohe Dosierung erschweren die Patienten-Compliance. Die Nebenwirkungen gehen auf mangelnde Selektivität (z.B. Avitaminosen) zurück, die auch bei der Dosierung simultan gegebener Medikamente berücksichtigt werden müssen, aber auch auf Gallensäureverarmung, die verschiedene gastrointestinale Störungen (Obstipation, Steatorrhoe) unterschiedlichen Grades hervorrufen. Für beide Präparate wurde eine therapeutische Bedeutung durch Kombination mit anderen hypolipidämisch wirkenden Pharmaka wie Fibrat, HMG-CoA-Reduktase-Inhibitoren, Probucol (vgl. z.B. M.N. CAYEN, Pharmac. Ther. 29, 187 (1985) und 8th International Symposium on Atherosclerosis, Rome, Oct. 9-13, 1988, Abstracts S. 544, 608, 710) beschrieben, wobei die erzielten Effekte auch die Therapie von schweren Hyperlipidämien ermöglichen. Deshalb erscheint es bedeutungsvoll, bei dem gegebenen Wirkprinzip geeignete Stoffe ohne die Nachteile der gegenwärtig verwendeten Präparate zu finden.

Folgende Merkmale der genannten Präparate und insbesondere von Colestipol sind als verbesserungswürdig anzusehen:

1. Die hohen Tagesdosen, die zurückzuführen sind auf eine relativ geringe Bindungsrate bei neutralem pH in isotonem Medium und der (teilweisen) Wiederfreisetzung der adsorbierten Gallensäure.

2. Die qualitative Verschiebung der Gallensäurezusammensetzung der Galle mit abnehmender Tendenz für Chenodesoxycholsäure und die damit verbundene zunehmende Gefahr für Cholelithiasis.

3. Das Fehlen einer dämpfenden Wirkung auf den Cholesterinstoffwechsel der Darmbakterien.

4. Die zu hohe Bindungsrate von Vitaminen und Pharmaka macht einen Substitutionsbedarf an diesen Stoffen und Blutspiegelkontrollen eventuell notwendig.


5. Eine weitere Verbesserung kann in der Darreichungsform erzielt werden.

Die Behebung der aufgelisteten Mängel gelingt überraschenderweise durch die Anwendung hochmolekularer alkylierter Polyethylenimine. Die nicht resorbierbaren Makromoleküle entfalten ihre Wirkung sowohl in löslicher Form, entsprechend der unvernetzten Struktur, als auch in unlöslichem Zustand als vernetzte Polymere.

Vernetzte Polyethylenimine werden in der US-Patentschrift 3 332 841 beschrieben. Die Vernetzung erfolgt u.a. über Alkylengruppen mit 2 bis 8 Kohlenstoffatomen, das Molekulargewicht der Ausgangspolymeren liegt zwischen 800 und 100 000. Zur Behandlung von vorübergehender Hyperacidität des Magens werden 0,25 bis 5 g pro Dosierungseinheit verabreicht. Es wird weder die Bindung von Gallensäure noch eine damit verbundene lipidsenkende Aktivität der vernetzten Polyethylenimine beschrieben, denn ohne Alkylierung besitzen die Polyethylenimine gegenüber den Gallensäuren je nach Typ keine oder nur unbedeutende Bindungskapazität. Durch die große potentielle Ladungsdichte kann durch die Alkylierung für die ausreichende Bindungskapazität und durch die Wahl der Substituenten von entsprechend hydrophil/hydrophobem Charakter für die Affinität und Bindungsspezifität gesorgt werden.

Die Erfindung betrifft daher unvernetzte und vernetzte alkylierte Polyethylenimine, dadurch gekennzeichnet, daß das Ausgangspolyethylenimin ein Molekulargewicht von 10 000 bis 10 000 000 aufweist, das Alkylierungsmittel die Formel I besitzt

R-X (I)
worin X Chlor, Brom, Jod, CH₃-SO₂-O- oder



ist

und R ein geradkettiger oder verzweigter C₁-C₃₀-Alkylrest ist, der gegebenenfalls substituiert ist mit einem mono- oder bicyclischen gesättigten Kohlenwasserstoff mit 5 bis 10 Ringkohlenstoffatomen, oder mit einem Phenylrest

und, im Falle der vernetzten alkylierten Polyethylenimine das Vernetzungsmittel ein α,ω-Dihalogenalkan mit 2 - 10 Kohlenstoffatomen oder ein höher funktionelles Halogenalkan mit 2 - 10 Kohlenstoffatomen ist.

Das Verfahren zur Herstellung der erfindungsgemäß alkylierten Polyethyleniminderivate ist dadurch gekennzeichnet, daß man nach in der Polymerchemie üblichen Methoden ein Polyethylenimin mit einem Molekulargewicht zwischen 10 000 und 10 000 000 mit einem Alkylierungsmittel der Formel R-X, worin X und R die angegebenen Bedeutungen haben, alkyliert und gegebenenfalls mit einem α,ω-Dihalogenalkan mit 2 - 10 Kohlenstoffatomen oder einem höher funktionellen Halogenalkan mit 2 - 10 Kohlenstoffatomen vernetzt.

Die Vernetzung kann vor oder nach der Alkylierung durchgeführt werden. Besonders bevorzugt ist die gleichzeitige Durchführung der Vernetzung und der Alkylierung.

Vorzugsweise werden Polyethylenimine mit einem Molekulargewicht über 100 000 eingesetzt.

In den Alkylierungsmitteln R-X ist X vorzugsweise Chlor oder Brom.

R ist vorzugsweise ein primärer Alkylrest. Falls die Alkylreste durch die genannten Ringsysteme substituiert sind, so sind diese vorzugsweise so angeordnet, daß sie über Spacer mit 1 bis 4 CH₂-Gruppen mit dem Polyethylenimin verknüpft sind. Als monocyclischer gesättigter Substituent ist insbesondere der Cyclohexylrest geeignet. Ein geeigneter bicyclischer Kohlenwasserstoffrest ist z.B. Dekalin. Ein besonders geeignetes Alkylierungsmittel, dessen Alkylrest mit Phenyl substituiert ist, ist Benzylbromid. Als Alkylierungsmittel ohne Substituenten im Alkylrest kommt vorzugsweise Butylchlorid in Betracht.

Die Alkylierung kann in mehreren Teilschritten erfolgen. Dadurch besteht die Möglichkeit, verschiedene Substituenten am gleichen Polymeren zu fixieren.

Das Verhältnis des eingesetzten Alkylierungsmittels zu den Aminogruppen des Polyethylenimins beträgt 0,2:1 bis 5:1, vorzugsweise 0,5:1 bis 2:1.

Durch die Reaktion mit Alkylierungsmitteln wird ein Teil der sekundären Aminogruppen der Kette in tertiäre und quartäre Strukturen überführt. Die Bil-

dung von tertiären Aminogruppen wird bevorzugt.

Als Vernetzungsmittel eignen sich z.B. Di- und Trihalogenalkane, vorzugsweise α,ω-Dihalogenalkane wie z.B. 1,6-Dibromhexan und 1,10-Dibromdecan. Die Menge des Vernetzers beträgt vorzugsweise 2 - 25 Mol-%, bezogen auf das eingesetzte Alkylierungsmittel.

Die erfindungsgemäßen alkylierten Polyethylenimine adsorbieren körpereigene Säuren, insbesondere Gallensäure. Aufgrund dieser Eigenschaften sind sie in der Lage, erhöhte Cholesterinspiegel zu senken. Die erfindungsgemäßen alkylierten Polyethylenimine besitzen gegenüber Colestipol wesentlich günstigere gallensäureabsorbierende Eigenschaften wie aus den nachstehend beschriebenen Versuchen erkennbar ist.

1. In vitro Versuche

1.1 Adsorptionsansatz mit einzelnen Gallensäuren
Versuchsbedingungen: Volumen = 10 ml; Temperatur 37° C, Inkubation im Schüttelwasserbad, Dauer: 2 Stunden; Medium: isoton gepufferte physiologische Kochsalzlösung, pH 7.0; Gallensäure: 10 - 15 μMole; Adsorber (= erfindungsgemäße Verbindung oder Vergleichsverbindung): 10 - 100 mg.

Die mit dem Adsorbat in Gleichgewicht stehende Gallensäure wird mittels enzymatischer Analyse bestimmt. Die Methoden über 3α-Hydroxy- oder 7α-Hydroxysteroiddehydrogenasen (EC 1.1.1.50 bzw. EC 1.1.1.159) wurden entsprechend der Beschreibung bei Bergmeyer (H.U. Bergmeyer, Methoden der enzymatischen Analyse, 2. Aufl. (1970), S. 1824) bzw. der Produktinformation zu Prod.-Nr. H-9506 der Firma SIGMA CHEMICAL Co. (St. Louis, USA) durchgeführt. Aus der Differenz der Kontrollansätze ohne Adsorber und der Vollansätze wurde der gebundene Anteil an Gallensäuren errechnet. Die Versuche wurden unter Variation der vorgegebenen Gallensäurekonzentration oder der Adsorbermenge, seltener der Inkubationsdauer, pH oder Ionenstärke zur Charakterisierung des Adsorbers durchgeführt.

Ein alkyliertes, vernetztes Polyalkylenimin gemäß Beispiel 2 zeigte eine qualitativ bessere Wirkung durch stärkere Cholatbindung als Colestipol, denn mit einer 2 mM Glykocholatlösung inkubiert adsorbierten 50 mg Colestipol unter 6 %, hingegen Polyimin gemäß Beispiel 2 74 % bis 76 % der Gallensäure. 1.2 Reversibilitätsprüfung.
Das bei einem Ansatz wie unter 1.1 beschrieben aus dem Gleichgewicht entfernte Adsorbat wurde mit frischem gallensäurefreiem Medium nachinkubiert und die freigesetzte Gallensäure wie unter 1.1 bestimmt.

In diesem Versuch konnte gezeigt werden, daß aus Adsorbaten mit alkylierten, vernetzten Polyeth-

ulenimin gemäß Beispiel 2 weniger Gallensäure wieder freigesetzt wurde, denn aus dem Adsorbat von 50 mg Colestipol mit 2 mM Glykocholat wurden wieder 57 % der Gallensäure freigesetzt, hingegen nur 4 % bis 5 % aus dem Adsorbat von 50 mg Verbindung gemäß Beispiel 2. 1.3 Adsorptionsansatz mit Gallensäuregemischen.

Die unter 1.1 angegebenen Bedingungen wurden bezüglich Gallensäure so abgewandelt, daß simultan je 40 μ Mole der Taurokonjugate von Cholat, Chenodesoxycholat, Desoxycholat und Litocholat in den Ansatz gebracht wurden, wobei der Adsorber mit 20 - 100 mg zur Anwendung kam. Die individuelle Adsorptionsrate der Gallensäure wurde durch Auftrennung und Bestimmung mittels Hochdruckflüssigkeitschromatographie ermittelt (N. Parris, Analyt. Biochem. 100(1979) 260 - 263).

Unter diesen Versuchsbedingungen zeigte ein erfindungsgemäßes alkyliertes Polyethylenimin gemäß Beispiel 1 eine größere Bindungsrate, denn von einem Gemisch von 4 taurokonjugierten Gallensäuren (jede mit 4 mM) banden 20 mg Colestipol 54 %, hingegen Polyimin gemäß Beispiel 1 83 %.

In vivo Versuche

Junge männliche Wistar Ratten von etwa 200 g Körpergewicht wurden zu 6 Tieren in Gruppen geteilt und auf Standardfutter gehalten. Jeweils vor Versuchsbeginn, sowie 1 und 2 Wochen nach Versuchsbeginn wurden von den Tieren Kotproben für Analysen entnommen. Der Adsorber wurde, sofern wasserlöslich, als schwach sauer gepufferte Lösung mit der Magensonde täglich zu 100, 250 oder 500 mg/kg Körpergewicht 14 Tage lang verabreicht; als unlöslicher Stoff wurde der Adsorber mit 1 % Tylose^(R) (wasserlöslicher Celluloseether)

als Vehikel suspendiert zu 250 oder 500 mg/kg Körpergewicht täglich mit der Magensonde 14 Tage lang inkorporiert.

In Kotproben wurden die neutralen Steroide nach Homogenisierung mit Chloroform-Methanol 2:1 (v/v) extrahiert, der Extrakt hydrolysiert und das Hydrolysat mit Diethylether-Heptan 2:1 (v:v) extrahiert. Nach Verdampfen des Lösungsmittels wurde die Probe der gaschromatographischen Trennung und Auswertung (H-CH. Curtius und W. Bürgi, Z. Klin. Chemie 4 (1966) 38 - 42) unterworfen. Die Untersuchungen der Kotproben zeigten folgendes:

2.1 War der Adsorber ein vernetztes, alkyliertes Polyethylenimin gemäß Beispiel 2 so wurde ein schnellerer Wirkungseintritt festgestellt, denn nach Verfütterung von 250 mg Adsorber/kg Körpergewicht täglich über 7 Tage an Ratten betrug die Mehrausscheidung unkonjugierter Gallensäure im

Kot bei Colestipol 38 %, hingegen bei Verbindung gemäß Beispiel 2 115 %. Die Wirkung von Polyethylenimin erreicht man mit Colestipol erst nach 14 Tagen.

2.2 Die erwünschte Hemmung der bakteriellen Cholesterinumsetzung im Darm, verbunden mit einer Mehrausscheidung an Cholesterin, wird durch alkyliertes, vernetztes Polyethylenimin gemäß Beispiel 2 in stärkerem Maße hervorgerufen, denn unter gleichen experimentellen Bedingungen erhöht sich die Cholesterinausscheidung im Rattenkot durch Colestipol um 28 %, durch eine Verbindung gemäß Beispiel 2 um 89 %; gleichzeitig ändert sich die Koprostanolausscheidung durch Colestipol um +4 %, durch Verbindung gemäß Beispiel 2 aber um -30 %.

Aus den Versuchsergebnissen ist eindeutig erkennbar:

Sowohl die unvernetzten wie auch die vernetzten alkylierten Polyethylenimine zeigen durch in vitro Adsorptionsversuche, daß gegenüber Colestipol

- die Quantität der gebundenen Gallensäure um 50 - 60 % erhöht ist (Beispiele 1 und 2)
- die Bindung von Cholat 10 - 12fach gesteigert wird (Beispiel 2)
- aus Gallensäure-Polymeradsorbaten die Wiederfreisetzungsrates 10 - 15fach niedriger ist (Beispiel 2).

In den Rattenversuchen wurde gezeigt, daß unvernetzte wie vernetzte alkylierte Polyethylenimine im Prüfbereich bis 500 mg/kg Körpergewicht täglich oral gegeben symptomlos vertragen werden. Vorteile gegenüber gleichdosierten Colestipolgaben konnten dadurch gezeigt werden, daß

- ein schnellerer Wirkungseintritt stattfindet, wodurch nach einwöchiger Anwendung die Gallensäuremehrausscheidung verdreifacht war
- die Cholesterinelimination dreifach erhöht war
- die bakterielle Umsetzung von Cholesterin im Darm gebremst und dadurch die Produktion und Ausscheidung von Koprostanol signifikant (= 30 %) verringert wurde (Beispiel 2)

Die erfindungsgemäßen Verbindungen eignen sich aufgrund ihrer Eigenschaften zur Verwendung als Arzneimittel, insbesondere zur Senkung erhöhter Lipidspiegel. Die Erfindung betrifft daher auch die Verwendung als Hypolipidämiikum sowie pharmazeutische Mittel. In den pharmazeutischen Mitteln können erfindungsgemäße Polyethylenimine auch in Form physiologisch verträglicher Salze mit Säuren vorliegen.

Ein besonderer Vorteil ist die Verwendung vernetzter alkylierter Polyethylenimine. Die vernetzten Produkte können keine Stoffe an ihre Umgebung abgeben. Dies ist von Bedeutung für die Entwicklung eines nicht toxischen Materials.

Die täglich zu verabreichende Dosis beträgt vorzugsweise 1,0 bis 10,0 g, insbesondere 5 g. Sie

kann auf mehrere Einzeldosen verteilt werden.

Die erfindungsgemäßen Verbindungen können als solche oder nach Zusatz von üblichen Hilfsstoffen in oral verabreichbare Zubereitungsformen überführt werden, wie z.B. Tabletten, Kapseln, Sirupe, wäßrige Lösungen, Suspensionen usw. Hierbei kann es zweckmäßig sein, in fester Form anfallende Wirkstoffe zunächst z.B. durch Feinmahlung auf eine gewünschte Partikelgröße zu bringen. Geeignete Hilfsstoffe sind z.B. Lactose, Stärke, Gelatine, Talkum usw. Die Herstellung von Tabletten erfolgt z.B. durch Feuchtgranulation und anschließender Verpressung.

Darüberhinaus können die alkylierten Polyethylenimine auch in Nahrungsmittel wie Brot, Fruchtsäfte usw. eingearbeitet werden oder zusammen mit Nahrungsmitteln eingenommen werden.

Die erfindungsgemäßen Verbindungen können auch in Kombination mit weiteren Wirkstoffen zur Anwendung gelangen. Als weitere Wirkstoffe eignen sich z.B. HMG-CoA-Reduktasehemmer, Vitamine, Geriatrika und Antidiabetika.

Die nachfolgenden Beispiele sollen die Erfindung erläutern:

Beispiel 1

In einem 4 l Reaktionskolben werden 44,3 g Polyethylenimin (Mol.Gew. etwa 1 000 000) in 1,05 l H₂O gelöst; 191,4 g Butylchlorid werden zugegeben und unter starkem Rühren (500 U/Min) 24 Stunden zum Rückfluß erhitzt. Es bildet sich eine trübe, viskose Reaktionsmischung. Zu dieser Mischung wird nach dem Abkühlen 1 l 2n NaOH-Lösung zugegeben und der Ansatz nochmals 24 Stunden zum Rückfluß gebracht. Nach dem Abkühlen bilden sich 2 Phasen. Die organische Phase wird abgetrennt und vom Lösungsmittel im Vakuum befreit. Die Auswaage an Feststoff beträgt 75,4 g. Das Produkt besitzt einen Alkylierungsgrad von etwa 50 % und ist nach Zugabe äquivalenter Mengen Säure wasserlöslich.

Beispiel 2

In einem 4 l Reaktionskolben werden 44,3 g (1 Mol) Polyethylenimin in 1,05 l H₂O gelöst; 186,6 g Butylchlorid (2 Mol) und 48,8 g (0,2 Mol) 1,6-Dibromhexan werden zugegeben und unter starkem Rühren (500 U/Min.) 24 Stunden zum Rückfluß erhitzt. Es bildet sich eine trübe, viskose Reaktionsmischung. Zu dieser Mischung wird nach dem Abkühlen 1 l 2n NaOH-Lösung zugegeben und der Ansatz nochmals 24 Stunden zum Rückfluß gebracht. Nach dem Abkühlen der Reaktionsmischung wird der Feststoff abgesaugt, neutral gewa-

schen und getrocknet. Die Auswaage beträgt 87,27 g. Das Produkt ist in Wasser unlöslich und quellbar in Methanol.

Das Verhältnis von Ausgangsverbindung zu Alkylierungsmittel und Vernetzungsmittel kann in gewissen Grenzen variiert werden. Unter den angegebenen Reaktionsbedingungen erhält man dann Produkte mit anderem Alkylierungs- und Vernetzungsgrad.

Beispiel 3

Das Reaktionsgemisch aus 4,3 g Polyethylenimin, 100 ml Wasser und 29,3 g 1-Chlor-2-cyclohexylethan wird 24 Stunden zum Rückfluß erhitzt, wobei sich eine gelbliche trübe Mischung ergibt. Nach Zugabe von 100 ml 2n NaOH-Lösung wird die Mischung erneut 24 Stunden zum Rückfluß erhitzt. Die Reaktionsmischung bildet ein 2-Phasensystem. Die organische Phase wird abgetrennt, am Rotationsverdampfer vom Lösungsmittel befreit. Man erhält 15,34 g eines hochviskosen Materials.

Beispiel 4

Eine Mischung aus 88,6 g Polyethylenimin (50-proz. in Wasser; \approx 1 Mol), 186,6 g n-Butylchlorid und 48,8 g 1,6-Dibromhexan in 2 l Wasser wird in einem Rühr- oder Schüttelautoklaven unter 10 bar Stickstoff 24 Stunden auf 80 °C erwärmt. Man ersetzt das Schutzgas durch 7 bar Ammoniak und erwärmt nochmals 24 Stunden auf 80 °C.

Nach dem Abkühlen der Reaktionsmischung wird der entstandene Niederschlag abgesaugt und mit Wasser neutral gewaschen. Das Produkt wird mit Methanol gewaschen und in einer Säule mit ca. 2,5 l Methanol, ca. 1,5 l 2 N Essigsäure, ca. 2 l -2 N Ammoniakwasser und schließlich ca. 2 l methanol eluiert. Nach dem Absaugen wird das Produkt bei maximal 50 °C im Vakuum getrocknet.

Ausbeute 78 g.

Das Produkt ist in diversen Lösungsmitteln quellbar, jedoch unlöslich.

Ansprüche

1. Unvernetzte und vernetzte alkylierte Polyethylenimine, dadurch gekennzeichnet, daß das Ausgangspolyethylenimin ein Molekulargewicht von 10 000 bis 10 000 000 aufweist, das Alkylierungsmittel die Formel I besitzt

R-X (I)
worin X Chlor, Brom, Jod, CH₃-SO₂-O- oder



ist

und R ein geradkettiger oder verzweigter C₁-C₃₀-Alkylrest ist, der gegebenenfalls substituiert ist mit einem mono- oder bicyclischen gesättigten Kohlenwasserstoff mit 5 bis 10 Ringkohlenstoffatomen, oder mit einem Phenylrest

und, im Falle der vernetzten alkylierten Polyethylenimine das Vernetzungsmittel ein α,ω-Dihalogenalkan mit 2 - 10 Kohlenstoffatomen oder ein höher funktionelles Halogenalkan mit 2 - 10 Kohlenstoffatomen ist.

2. Verfahren zur Herstellung von unvernetzten oder vernetzten alkylierten Polyethyleniminderivaten, dadurch gekennzeichnet, daß man nach in der Polymerchemie üblichen Methoden ein Polyethylenimin mit einem Molekulargewicht zwischen 10 000 und 10 000 000 mit einem Alkylierungsmittel der Formel R-X, worin X und R die angegebenen Bedeutungen haben, alkyliert und gegebenenfalls mit einem α,ω-Dihalogenalkan mit 2 - 10 Kohlenstoffatomen oder einem höher funktionellen Halogenalkan mit 2 - 10 Kohlenstoffatomen vernetzt.

3. Verfahren gemäß Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen eingehalten werden:

a) Polyethylenimine mit einem Molekulargewicht über 100 000 eingesetzt werden,

b) in den Alkylierungsmitteln R-X, X Chlor oder Brom ist,

c) in den Alkylierungsmitteln R ein primärer Alkylrest ist, der gegebenenfalls substituiert ist mit einem Cyclohexyl-, Dekalin- oder Phenylrest, wobei diese Substituenten so angeordnet sind, daß sie über einen Spacer mit 1 bis 4 CH₂-Gruppen mit dem Polyethylenimin verknüpft sind,

d) das Verhältnis des eingesetzten Alkylierungsmittels zu den Aminogruppen des Polyethylenimins 0,5:1 bis 2:1 beträgt,

e) das Vernetzungsmittel 1,6-Dibromhexan oder 1,10-Dibromdecan ist,

f) Alkylierung und Vernetzung gleichzeitig durchgeführt werden.

4. Pharmazeutisches Präparat, dadurch gekennzeichnet, daß es eine Verbindung gemäß Anspruch 1 oder deren physiologisch verträgliches Salz mit einer Säure enthält.

5. Verfahren zur Herstellung eines pharmazeutischen Präparates, dadurch gekennzeichnet, daß man eine Verbindung gemäß Anspruch 1 in eine geeignete Darreichungsform überführt.

6. Verwendung einer Verbindung gemäß Anspruch 1 als Hypolipidämiikum.

7. Verwendung von Verbindungen gemäß Anspruch 1 als Zusatz in Lebensmitteln und Fruchtsäften.

Patentansprüche für folgende Vertragsstaaten: ES, GR

1. Verfahren zur Herstellung von unvernetzten oder vernetzten alkylierten Polyethyleniminderivaten, dadurch gekennzeichnet, daß man nach in der Polymerchemie üblichen Methoden ein Polyethylenimin mit einem Molekulargewicht zwischen 10 000 und 10 000 000 mit einem Alkylierungsmittel der Formel I

R-X (I)

worin X Chlor, Brom, Jod, CH₃-SO₂-O- oder



ist

und R ein geradkettiger oder verzweigter C₁-C₃₀-Alkylrest ist, der gegebenenfalls substituiert ist mit einem mono- oder bicyclischen gesättigten Kohlenwasserstoff mit 5 bis 10 Ringkohlenstoffatomen, oder mit einem Phenylrest

alkyliert und gegebenenfalls mit einem α,ω-Dihalogenalkan mit 2 - 10 Kohlenstoffatomen oder einem höher funktionellen Halogenalkan mit 2 - 10 Kohlenstoffatomen vernetzt.

2. Verfahren gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen eingehalten werden:

a) Polyethylenimine mit einem Molekulargewicht über 100 000 eingesetzt werden,

b) in den Alkylierungsmitteln R-X, X Chlor oder Brom ist,

c) in den Alkylierungsmitteln R ein primärer Alkylrest ist, der gegebenenfalls substituiert ist mit einem Cyclohexyl-, Dekalin- oder Phenylrest, wobei diese Substituenten so angeordnet sind, daß sie über einen Spacer mit 1 bis 4 CH₂-Gruppen mit dem Polyethylenimin verknüpft sind,

d) das Verhältnis des eingesetzten Alkylierungsmittels zu den Aminogruppen des Polyethylenimins 0,5:1 bis 2:1 beträgt,

e) das Vernetzungsmittel 1,6-Dibromhexan oder 1,10-Dibromdecan ist,

f) Alkylierung und Vernetzung gleichzeitig durchgeführt werden.

3. Verfahren zur Herstellung eines pharmazeutischen Präparates, dadurch gekennzeichnet, daß man eine Verbindung erhältlich gemäß Anspruch 1 oder deren physiologisch verträgliches Salz mit einer Säure in eine geeignete Darreichungsform überführt.

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) Veröffentlichungsnummer: **0 379 161 A3**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 90100887.0

(51) Int. Cl.⁵: **C08G 73/04, A61K 31/785**

(22) Anmeldetag: 17.01.90

(30) Priorität: 20.01.89 DE 3901527

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
25.07.90 Patentblatt 90/30

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE DK ES FR GB GR IT LI LU NL SE

(89) Veröffentlichungstag des später veröffentlichten
Recherchenberichts: 31.07.91 Patentblatt 91/31

(71) Anmelder: **HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT**
Postfach 80 03 20
W-6230 Frankfurt am Main 80(DE)

(72) Erfinder: **Heltz, Walter, Prof. Dr.**
Am Schmidtborn 5
W-3570 Kirchhain(DE)
Erfinder: **Fischer, Thomas**
Kasseler Strasse 75
W-3550 Marburg(DE)
Erfinder: **Kerekjarto, Bela, Dr.**
Weilbacher Wälder FA8
W-6238 Hofheim am Taunus(DE)

(54) **Alkylierte Polyethyleniminderivate, Verfahren zu ihrer Herstellung, ihre Verwendung als Arzneimittel sowie pharmazeutische Präparate.**

(57) Es werden neue unvernetzte und vernetzte alkylierte Polyethylenimine beschrieben, die aufgrund ihrer gallensäurebindenden Aktivität als Hypolipidämika verwendet werden können. Ferner werden ein Verfahren zur Herstellung der genannten Polyethylenimine und pharmazeutische Präparate beschrieben.

EP 0 379 161 A3



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 90 10 0887

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.5)
A	DE-A-2 946 026 (ONO PHARMACEUTICAL) * Anspruch 1 *	1	C 08 G 73/04 A 61 K 31/785
A,D	US-A-3 332 841 (CAMERON AINSWORTH et al.) * Anspruch 1 *	1	
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Band 4, Nr. 85 (C-15)(567), 18. Juni 1980; & JP - A - 5548221 (NIPPON SEKIYU) 05.04.1980	1	
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Band 12, Nr. 122 (C-488)(2969), 15. April 1988; & JP - A - 62243620 (ASAHI CHEM IND) 24.10.1987	1,3	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.5)
			A 61 K 31/785 C 08 G 73/04
Recherchenort		Abschlußdatum der Recherche	Prüfer
Berlin		06 Mai 91	KNAACK
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
X: von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y: von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A: technologischer Hintergrund O: nichtschriftliche Offenbarung P: Zwischenliteratur T: der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze		E: älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D: in der Anmeldung angeführtes Dokument L: aus anderen Gründen angeführtes Dokument ----- &: Mitglied der gleichen Patentfamilie, Übereinstimmendes Dokument	